



カーボンニュートラル対応

バイオマスミナフォーム

バイオマスミナフォームはCO₂排出量を従来より約6.2%削減することが可能になりました。植物由来のバイオマスポリエチレンを原料に約10%配合しているため、CO₂が原因のひとつとなっている地球温暖化の防止に大きく貢献します。



性能
 バイオマス由来成分を10%添加した製品(#108BM)と、従来の石油由来プラスチック製品(#110)と強度比較。
 厚み約1.0mmの#110に対して20%減容した#108BMは引張強さを維持しています。
 緩衝性を保持の上、在庫スペース、物流効率向上が可能となります。

銘柄	試験項目					
	引張強さ(N/cm ²)		引張伸び(%)		引裂強さ(N/cm)	
	MD	TD	MD	TD	MD	TD
#108BM	67.6	27.5	45	38	23.0	12.1
#110(従来品)	50.4	20.9	58	49	20.8	9.6

※測定方法: JIS K6767に準拠した当社測定値
 上記数値は全て測定値であり、規格値ではありません

規格	銘柄	厚み(mm)	幅(mm)	巻長(M)	色	特徴
	#108BM	約0.8	1000	300	ナチュラル	 バイオマスマーク認定商品 一般社団法人日本有機資源協会 バイオマス No.190051
	#208BM	約0.8	1200			

バイオマスミナフォームは独立気泡を有するポリエチレン発泡シートで衝撃性に優れ、包装用、断熱材、浮力材などその用途は多岐にわたっています。酒井化学では、原反から製袋加工、カット加工、ラミネート加工(エサノン®)まで一貫して行い、お客様のニーズに合ったサイズ・数量に仕上げてお届けしています。詳しくは弊社営業所まで、お問い合わせください。



酒井化学工業株式会社
 本社 〒916-0088 福井県鯖江市川去町32字2-1
 TEL.0778-62-3700 FAX.0778-62-3701
 URL:http://www.sakai-grp.com

営業所 大阪営業所 TEL.06-6263-2307 東京営業所 TEL.03-6231-7137
 北陸営業所 TEL.0776-38-3439 福岡営業所 TEL.092-472-5700
 名古屋営業所 TEL.052-932-6701 仙台出張所 TEL.022-217-3971

使用上の注意
 この製品は直接火気にさらすと、木材・紙・繊維や、多くの合成樹脂製品同様に燃焼しますので、ご使用の際はご注意ください。